

CERTIFICADO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA

Nº 2405-103

LOTE 37 / 2022

AREIA NORMAL PARA ENSAIO DE CIMENTO- ESPECIFICAÇÃO (ABNT NBR 7214:2015)

Tabela 1 - Resultados de requisitos físicos e químicos - ABNT NBR 7214:2015

Determinação	Resultados	Requisito
Teor de sílica - ABNT NBR 14656:2001	96,4	≥ 95%, em massa
Granulometria ABNT NBR NM 248:2003	Tabela 2	
Umidade - ABNT NBR 7214:2015	0,0	≤ 0,2%, em massa
Matéria orgânica - ABNT NBR NM 49:2001	< 100 ppm	≤ 100 ppm

Tabela 2 - Granulometria

Fração	Material retido entre as peneiras de abertura nominal	Porcentagem em massa %	
		Resultados	Requisito
16	2,4 mm e 2,0 mm	1	≤ 10
	2,0 mm e 1,2 mm	98	≥ 90
30	1,2 mm e 0,6 mm	98	≥ 95
50	0,6 mm e 0,3 mm	96	≥ 95
100	0,3 mm e 0,15 mm	97	≥ 95

São Paulo, 13 de setembro de 2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Tecg. Constr. Civ. Me. Osmar Hamilton
Becere

Supervisor de Ensaios

CREA nº 5060985826 - RE nº 8738.7

Quím. Me. Fabiano Ferreira Chotoli

Gerente Técnico

CRQ nº 04243178 - RE nº 8488.9

O original deste Certificado de Material de Referência contendo as assinaturas digitais certificadas (do(s) responsável(s) técnico(s) e do IPT) é o único documento com validade legal e reconhecido como autêntico pelo IPT.